

الصخر والتمكتلات الصناعية، الرخام، الجرانيت

## مادة حماية مقاومة للماء والزيت بتأثير تجديدي

### الإستخدامات

- يحمي ويجدد اللون الأصلي للصخر الطبيعي المصقول والذي لم تتم معالجته والمكسر.
- يتغلغل بعمق داخل المواد ويحميها من البقع المائية أو الزيتية ومن الغبار.
- مثالي لكل الاستخدامات على الحجر والأسطح وأي أشياء حجرية للزينة.
- ممتاز للاستخدام داخليًا وخارجيًا.

### المزايا

- يحقق تأثيرًا مجددًا على كل الطبقات النهائية.
- للاستخدام في الأماكن المغلقة والمكتشوفة.
- لا يتحول إلى اللون الأصفر ويقاوم الأشعة فوق البنفسجية ويوفر حماية طويلة الأمد.
- تغطية عالية جدًا.
- كما أنه يزيل الكشط الصغير في الجرانيت.
- لا يكون طبقة رقيقة على السطح
- الأسطح المعالجة صالحة لملامسة المواد الغذائية.

### كيفية الإستخدام

جاهز للاستخدام (لا يحتاج للتخفيف).

**الاستخدام:** ضع ستون بلاس على مادة جافة ونظيفة باستخدام فرشاة أو أداة ملائمة أخرى. أثناء وضعه، امسح السطح بقطعة قماش لتساعد المنتج على التغلغل ولتزيل تمامًا أي قدر زائد منه. يمكن المشي على السطح المعالج بعد 8 ساعات. لتحسين تجديد اللون، ضع عدة طبقات من المنتج بفواصل زمنية لا يقل عن 8 ساعات فيما بينها.

**العناية:** استخدم محلولًا مخففًا من كلينر برو.

**للاستخدام بواسطة المتخصصين فقط:** يُرش المنتج على الأسطح الرأسية (باستخدام نظام خالي من الهواء) حتى تتشبع به الأسطح مستخدمًا معدات الوقاية الشخصية الملائمة كما هو موضح في الورقة الخاصة بمعلومات السلامة.



ستون بلاس يتغلغل بعمق داخل المواد ويحميها بشدة من البقع المائية أو الزيتية ومن الغبار. كما أنه يجدد خطوط الملاط ولا يتحول إلى اللون الأصفر ويتحمل الأشعة فوق البنفسجية.



### التغطية

لتر واحد:

30/50 م<sup>2</sup>

الحجر المصقول

15/25 م<sup>2</sup>

الحجر غير المصقول

"معدلات التغطية الموضحة للإرشاد فقط وتستخدم عند تشير إلى وضع طبقة واحدة من المنتج".

### العبوات

عبوات معدنية سعة 1 لتر - 6 عبوة في الكرتونة  
عبوات معدنية سعة 5 لتر - 4 عبوة في الكرتونة

### التحذيرات

- يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا يجب التخلص منه في البيئة المحيطة بعد الاستخدام.
- يُسمح باستخدام جهاز تنظيف أحادي الفرض فقط إذا كان في حالة جيدة.

### درجات الحرارة

درجة حرارة التخزين: من 0 إلى 30 درجة مئوية  
يجب استخدام المنتج على المواد عند درجة حرارة تتراوح بين 5 و30 درجة مئوية.

### تنبيه:

بمجرد المعالجة باستخدام ستون بلاس ايكو، لا يمكن إعادة الحجر إلى حالته الأصلية. قبل معالجة السطح، قم بإجراء اختبار على جزء منه للتحقق من اللون النهائي.  
بالنسبة إلى مواد معينة في الأماكن المكتشوفة، يوصى بتكرار المعالجة كل سنة للحفاظ على الأثر التجديدي بالشكل الأمثل.  
هذا المنتج لا يحمي من التأثيرات الضارة للأحماض.  
لا تستخدم المنتج إذا كان متوقعًا سقوط أمطار.