

الحجر الطبيعي، الرخام، الجرانيت

مادة واقية محسنة للون

الإستخدامات

- مادة واقية مجددة للون.
- يحمي ويجدد اللون الأصلي للصخر الطبيعي المصقول والذي لم تتم معالجته والمكسر.
- يتغلغل في المادة بعمق ويقال اجتذاب الأتربة.



المزايا

- يحقق تأثيرًا مجددًا على كل الطبقات النهائية.
- منتج بانبعاثات منخفضة جدًا من المركبات العضوية المتطايرة ويساعد في الحصول على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة وفق البروتوكولات المعمول بها في كل من الولايات المتحدة وإيطاليا.
- ذو أساس مائي: معالجة صديقة للبيئة
- بسبب دخول المياه في تكوين المنتج، فإنه مقاوم للرطوبة وبالتالي يمكن استخدامه بعد أيام قليلة من التنظيف الأولي؛ مما يجعل عملية المعالجة سريعة.
- كما أنه يجدد خطوط الملاط ولا يتحول إلى اللون الأصفر ولا يشكل طبقة سطحية ويتحمل الأشعة فوق البنفسجية.
- لا يكون طبقة رقيقة على السطح
- الأسطح المعالجة صالحة لملامسة المواد الغذائية.

كيفية الإستخدام

لا يحتاج إلى التخفيف: منتج جاهز للاستخدام.

الاستخدام: بلل السطح الجاف والنظيف تمامًا بالمنتج ستون بلاس إيكو باستخدام فرشاة أو إسفنجية أو أداة دهان أخرى. امسح بإسفنجية أو قطعة قماش أثناء الدهان لتحسين امتصاص المنتج وإزالة أي قدر زائد منه بشكل جيد. يمكن معالجة السطح بعد 4 ساعات فحسب. قم بإزالة أي مواد متبقية من على السطح باستخدام قطعة قماش مبللة بالمنتج ستون بلاس إيكو وامسح السطح بها. لتحسين الحماية، ينبغي استكمال المعالجة باستخدام MP90 إيكو إكستريم خلال 4 ساعات.

العناية الروتينية:

تجديد للأسطح وحواف النوافذ والموائد أو استخدام كلينر برو بتخفيف 200:1.

التغطية

لتر واحد:	
الحجر المصقول	30/50 م ²
الحجر غير المصقول	15/25 م ²

"معدلات التغطية الموضحة للإرشاد فقط وتستخدم عند تشير إلى وضع طبقة واحدة من المنتج".

العبوات

عبوات معدنية سعة 1 لتر - 6 عبوة في الكرتونة
عبوات معدنية سعة 5 لتر - 4 عبوة في الكرتونة

التحذيرات

- عند استخدامه في أماكن مغطاة، يوصى بتهوية الغرفة جيدًا لتيسير التخفيف.
- قم بتخزين المنتج في مكان بارد جاف.
- يجب تركيب الأرضيات الخارجية بشكل جيد قبل معالجتها، ويجب أن تستوفي جميع المتطلبات، بما في ذلك: الميل المناسب وفواصل التمدد المنفذة جيدًا، والعزل الممتاز للأرضية، والتوافق المؤكد مع درجات الحرارة المتجمدة.

درجات الحرارة

درجة حرارة التخزين: من 5 درجات إلى 30 درجة مئوية
يجب استخدام المنتج على الأسطح عند درجة حرارة تتراوح ما بين 10 و30 درجة مئوية.