

للحجر غير المصقول والمتكتلات الاصطناعية، التراكوتا، البلاط الحجري، الخرسانة

مقاوم للبقع على الأسطح غير المصقولة

الإستخدامات

- يغطي المواد المسامية ويحميها من التلطيخ بالزيوت، مثل الأحجار الطبيعية الخام والتراكوتا والخرسانة.
- الحماية من البقع: يعيق امتصاص البقع المائية والزيتية الشائعة.
- مناسب للاستخدام على الأسطح الداخلية والخارجية.
- للاستخدام على الأرضيات الداخلية كطبقة حماية أساسية قبل استخدام الشمع.
- يوفر حماية ضد الكتابة عليه حيث يعوق التصاق طلاء الجرافيتي بالأسطح. يزيد من سرعة عملية التنظيف لسهولة إزالة طلاء الجرافيتي من على الأسطح.

المزايا

- أثر طبيعي: لا يغير من الشكل الأصلي للسطح.
- ذو أساس مائي خال من المذيبات الهيدروكربونية، صديق للبيئة ويقلل بشكل كبير من مرات المعالجة حيث يمكن وضعه على الأسطح الرطبة.
- لا يكون طبقة رقيقة على السطح
- لا يؤثر في قدرة التراكوتا على مقاومة الصقيع.
- ممتاز على الأسطح الخرسانية
- الأسطح المعالجة صالحة لملامسة المواد الغذائية.
- انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة منه منخفضة للغاية: معتمد من GEV وحاصل على علامة EC1PLUS، ويسهم في الحصول على نقاط شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة.

كيفية الإستخدام

لا يحتاج إلى التخفيف: منتج جاهز للاستخدام.
الأسطح الداخلية من التراكوتا والأحجار الطبيعية والخرسانة: على سطح نظيف وجاف، ضع طبقة واحدة من منتج W68 بالتساوي باستخدام فرشاة أو فوطة ناعمة مع ملء الفواصل جيداً. انتظر أربع ساعات ثم ضع طبقة من الشمع الخاص باللمسات النهائية لتحصل على المظهر الجمالي المطلوب (MATT (غير لامع) لتأثير طبيعي، LONGLIFE (يدوم طويلاً) لتأثير لامع إذا كان متوقفاً بالمحلات). مع المواد الماصة، ضع طبقة إضافية من شمع التعزيز بعد مرور ساعة واحدة على وضع طبقة الشمع الأولى. للعناية مع إضفاء تأثير أملس، ضع طبقة واحد من SATIN.
الأسطح الخارجية من التراكوتا والأحجار الطبيعية والخرسانة: ضع على سطح نظيف طبقتين من W68 مع توزيعه بالتساوي باستخدام فرشاة أو فوطة ناعمة مع ملء الفواصل جيداً. أزل أي زوائد من المنتج الذي لم يمتص عن طريق تمرير قطعة قماش من الألياف الدقيقة قبل جفاف المنتج.

العناية: استخدم محلولاً مخففاً من كلينر برو.



إن W68 منتج ذو أساس مائي يمكن استخدامه على الأسطح الرطبة



التغطية

لتر واحد:	
التراكوتا	الطرز التوسكاتي الروستيك المصقول 2 م 15/20
الخرسانة، التراكوتا	المصنوعة يدوياً، البلاط الإسباني، البلاط المجوف، الطوب 2 م 7/10
الحجر	2 م 10/20

"معدلات التغطية الموضحة للإرشاد فقط وتستخدم عند تشير إلى وضع طبقة واحدة من المنتج."

العبوات

عبوات معدنية سعة 1 لتر - 12 عبوة في الكرتونة

التحذيرات

- يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا يجب التخلص منه في البيئة المحيطة بعد الاستخدام.
- يجب حماية العبوة المعدنية من الصقيع. يُخزن في درجة حرارة الغرفة.
- يجب تركيب الأرضيات الخارجية بشكل جيد قبل معالجتها، ويجب أن تستوفي جميع المتطلبات، بما في ذلك: الميل المناسب وفواصل التمدد المنفذة جيداً، والعزل المعتمَد للأرضية، والتوافق المؤكد مع درجات الحرارة المتجمدة.

درجات الحرارة

درجة حرارة التخزين: من 5 درجات إلى 30 درجة مئوية.
يجب استخدام المنتج على الأسطح عند درجة حرارة تتراوح ما بين 10 و30 درجة مئوية.

تنبيه:

قم بإجراء اختبار على مساحة صغيرة للتحقق من حدوث أي تغيرات في اللون.
لا تستخدم المنتج على الأسطح الخارجية إذا كان متوقفاً سقوط أمطار.
هذا المنتج لا يحمي من التأثيرات الضارة للأحماض.